(Translation)
Reference (E)
Japanese Patent Publication; SHO49-48336
Title; Stabilisation of Heparinised Plastic articles

Disclosure date; December 20, 1974

**Abstracts** 

The surfaces of plastic article made non-thrombogenic by bonding heparin to cationic groups on the plastic surface, for instance, for use in catheterisation in heart calves and blood vessel protheses, etc., are stablized by treating with a dialdehyde having 0 to 4 CH2 groups between CHO groups, preferably an aqueous glutaraldehyde solvent. The plastic may be polyolefin, PVC or silicone resin, in which cationic groups are inroduced by treating with a >=4C, preferably 12-18C, amine or quaternary ammonium salt.

Ø I⊯ ·Q. B 44 d 5/12 A 61 f 1/00 **禁化本日经** 25(5) K 11 25(5) K 111 94 H 0

00日本国特許庁

**60特 昨出里公告** 

**FG49-48336** 

の公告 昭和49年(1974)12月20日

発明の数 1

(全8頁)

**ぬへパリン化した非全栓形成性プラスチック表面** の安定化法

昭46-77597 045

麗 昭46(1971)10月5日 69出 優先権主張 @1970年10月5日@スクエ ・ーデン国の18458/70 ●1971年4月7日母スウエー デン国の4506/71

昭47-7642 众 ❷据47(1972)4月24日

ヤン・クリステル・エリツクソン 份先 スヴェーデン国ダエーストラ・フ リコールング・スモポトスガチン

ハンス・ラグナール・ラーゲルグ 同 VY スウエーデン国ストツクホルム・

エーステルマルムスガタン89

ナミンケミ・アクチエポラーダ **砂**出 スヴェーデン国エス16120プ ロムマ20アンネダルスペーイエ ×39

砂代 理 人 弁理士 江崎光好

## の特許請求の範囲

1 ヘパリンを表面結合カナオン基へ結合させる ととによって予め非全役形成性となしたヘペリン 化プラステック表面を安定化するに扱して、へべ 4個のCH-英を有するツアルデヒトと接触させ るととを幹徴とする、前配へペリン化プラステフ 夕表面を安定化する方法。

発明の詳細な説明

血液が外部の表面と接触することによって生ずる 血栓症及び血液凝固に関する問題について研究を

続けている。とれらの研究はカテーテル化、心意 弁の使用及び脈管補拠、輸血、傷の排膜の間の併 発症の危険を最小にするととをその実際の目的と している。心肺装置に於ても天然の血管とは着し 5 く異なる化学的性質を有する(徒つて血液要面を 紀させる) 表面と血液が接触するととによる 前紀 と無似の困難が存する。同様に血液を貯蔵及び標 本化する間にも他の表面との接触は血液凝固の活 発化による着しい不包含が生ずる。

2

ある場合には接触反応(血栓症、血液萎固)の 10 結果はヘペリン叉はタエン酸ナトリウムを血液に 低加するととによって効果的に打ち梢すととがで さる。しかしながらとのような系加物質をしばし は使用するとひとい欠点が生ずる。故に血栓症及 15 び最固を実質的 k胡像する化学的性質を有するよ うないわゆる非全栓形成性表面(Non -

thrombogonic Burface) を飼製する試みがなさ れている。との目的の為に特別に抑制された表面 の大半は血液と接触させたときのその性質に関し 20 て生物学的に試験がなされ、そしてへべりン化し たプラスチックの表面は一般に試験管内と阿様に 主体内でも最も好ましい試 験結 果を示すことが わかった。従つてとの他の非全を形成性表面は医 業及び医学工業に於て種々の適用に最も適じてい 25 %

ヘペリン化した非全栓形成性プラステフク表面 は自体公知の方法によって課題できる。 とれらの 方法の最も普通に使用される方法は先ず陽性に負 荷したカナネン基セプラスチックの表面へ導くと リン化した表面を 2個のアルデヒド基の間に 0~ 30 とド基いている。 この最初の設備は低々の化学反 応法例とはアール・アイ・ライニゲル(B.I. Lainirer) 住着 Science , 152,1625 (1966) : Trans. Am. Sec. Artif. Int. Organa 12, 151 (1966); J. Biomed. 医薬及び医学工業に於ては特に近年研究者等は as Mater. Res. 1,219(1967)及びイ・ ーダブリユー・メリル ( E.W. Merrill) 他着 Trans. Am. Sec .A rtif.Organs 1 2 , 1 3 9

(1966)或注义物理的界面活性刺吸着技術、例之 ばジェー・シー・エリクソン(J.C, E riksson)、 エッチ・アールラージャーグレン( H, B,

Lagargreg')、エー・エル・ヨへンソン(A.L. Johansson )、イー・ツー・ギルベルク(E.G. 5 於けるイオン館合が血液との接触に際して非常に Gillberg)差英国特許第1 1 3 0 3 4 5 号、米国 特許顧Serial A510355(1965年11 月29日、現在放棄)及びジー・エー・グローデ (G.A.Grode) 着Artificial Heart

よつて実施するととができる。その後カチオン基 を含有するプラスチックの表面域をNa ーへべり ンで処理する。

ヘパリン化した表面の分子構造に関しては現在 採用されている研究結果はただ1 個のみのへがり 15 から出発し、とのへがリン化した表面を次の設備 ンイオン(分子量約12000~16,000)が 表面に於ける名カテオン基に結合しており、従つ てっパリン重合体値の"垂直"長着(又はむしろ 化学吸着) の場合が取扱われていることを示して いる。ヘパリンの表面長向は通常 1~5 IU / cl 20 ン橋 -- これはプラステック表面に長らかの点で (125 IU ~1 w) である。この単一な構造型 に基いて何故へポリンの生物学的抗暴固活性がブ ラステック表面のカテオン基に結合することによ つて保有されるのか容易に理解できる。というの は各へパリン重合体質の主要部分は化学的化影響 25 見出された。との解決化はヘパリン化した表面を を受けないからである。

しかし種々の実験室と於ける。原則的に888-ラベルのヘパリン及びトロンピン資金の使用に基 いている最近の研究はヘパリンの、プラスチック 表面に於けるカテオン基へのイオン結合は血液叉 30 反応することを示された。 は血漿と接触させる間不安定であるととも明確に 示している。

若液中のヘペリンコ表面のヘペリンの吸着平衡 ( 結集としての水 ( 又は生理的塩溶液 ) で強く右 方向へ移動する〕は血液又は血漿と接触すること 35 ドの棚水溶液と接触させる点によつて主として特 によつて結果としてプラステック表面からへべす ンを選出しつつ居着方向へ恐らく変るであろう。 静止状態(提辞しない)のもとでは表面からのつ ペリン無法の半減約な約5時間である。かくてと の持続期間の接触期間の後へペリンの表面過度は め City一当はヘパリン表面の比較的高い並びに低い 出発値の半分に減少する。しかし解着割合はカチ オン基の種類に強く依存しており、との半波階に 対応する半減期よりしばしば高い。 流れている血 と禁触すると半波期はある.場合には20分と同じ

位に低いであろうし、そのような装着はヘパリン の後度を既に 2時間後に最初の幾度の5%に減少 させるであろう。

へべりンとカテオン基とのプラステック表面に 不安定であるという事情は当然医薬適用の見始か ら着しい欠点を構成する。何故ならば非会格形成 性はむしろ短時間に消失し、同時にむし出しにな つた血液はヘペリン化されるようになる。短期の Program Conf、ワシントン、1969,6月に D 血液染触を含めないわゆる短期間の適用のみがその ような不安定なへべりン化された表面を用いて行 われることができる。

> 本発明者はつペリンとカチオン基の表面に設け るイオン結合によつてへパリン化されている表面 で表面結合したペペリンの抗凝固活性を失うとと なくして安定化することができるかどうかを研究 した。操作前提として本発用者等は血液と基盤し ている間の解離はヘパリン値を架響させてヘパリ カテオン基を介して結合している ― を形成させ るととによつて着しく妨げられるであろうという 考えのもとに出発した。

との問題の解決は本発明者により以下のように ジアルデヒドで連当な反応条件のもとに後処理す るととが含まれる。かくて本発明者の研究結果に よりジアルデヒドのアルデヒド基が無価が形成さ れるように惹々のヘペリン様に於けるOHー 美と

従つて本発明はヘパリンと表面一結合カチオン 差とのイオン結合によって非全径形成がなされて いるようなプラスナッタ表面の後処理を含む安定。 化法から成り、、ペペリン化した表面をジアルデヒ **撒ずけられる。シアルデヒドの分子構造はアルデ** ヒド基間の距離が隣接するペペリン値の加機を可 能にする為に十分であるべきである。比較的長い **炎化水素鏡、即もアルデヒド差額の3~4個の** 養産 に於 て有用であるのに対して比較的値かい 炭化水素質。即も0~.2個のCR。一盆はヘペリン 表面の比較的高い養産に於てのみ有用である。故 K2個のアルデヒド基間K3個のCHL一基を有す

るグルタールジアルデヒトを使用するのが好まし い。多くの場合、特にジアルデヒドが比較的に不 安定な場合には対応するアセタールを分解させる とと によってジアルデヒト を反応密放中で調製す るのが好都合である。

前述の記載から 明らかな如く に本発明 の主たる 原理はペポリン化した表面を適当な条件のもとに **ジアルデヒトを含む水港液又は対応するアセター** ルの分解によつてジアルデヒドが形成されるよう ツアルデヒドの総合を起させるかもしれない。 飲 K pH 値は1 0より低いべきであり、7より低い のが好ましい。 アルデヒドから 出発する場合には グアルデヒトと治界したときに通常得られるよう なpH 一値、即もpH = 4~5で処理を行うとと 15 その塩、並びに第四級アンモニウム化合物、ビリ ができるが、しかし又比較的低い p.月、例えば p.月 ー 2で処理するとともできる。対応するアセタールから 出発する場合には例えばHC」で酸性化するのが原則 として必要である。しかし約8より競分か低い ばそのような場合には特に高められた程度でへく リンの加水分解の危険があるからである。 (表1 ~2の何4参照)。

他の反応条件。例えば養皮、温度及び時間はジ アルデヒド又はアセメールが使用されるかに依つ 25 て幾分変えるととができる。 安定化剤としてのグ ルタールアルテヒドを用いた試験例から明らかな ように条件は広範囲の変化とは無関係である。ダ ルタールアルデヒドが本発明の為に選択された理 由はそれが満足せる効果を有することが見出され 30 ソモニクト権である。 ており、更に既に医薬に於て前毒剤として容器さ れているがら である。

本発明に於て使用されるプラスチック材料には ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、 ポリステレン、ポリテトラフルオロエテレン及び 35 第一級アミンは一般に塩の形で、即もHCL。 奴似物が含まれる。 従つてポリオレフイン及び一 鮫に熱プラステックが達している。 エラストマー 及びセルロース誘導体は本発明によつて非全権形 成性にするととができる。

オン差は英国特許第1180845号に配載の方 法によつてプラステック表面に結合していてもよ い。この英国特許明細書の方法はプラステック表 面をカテオン界面活性剤で好ましくは水性媒体中

でカチオン性剤の表面への表着を起さしめるよう な十分に高められた温度で処理している。との高 められた温度はプラスチックの分子構造の透過性を 増大させると考えられている。との増大させられ 5 た透過性は分子の職水性末端、例えば昇面活性分 子のアルキル領は先ずそして次いでアラステック 表面に永饒的に定着させる。

表面と界面活性剤との間の安定した結合を形成 させる為には少くともも個の炭素原子を有するア な水痞液で処理することである。高いpHー値は 10 ルキル鎖含有の界面活性剤を使用するのが好まし い。長い炎化水素銀、ギド12~約18個の炭素 原子の炭化水素質を有する界面活性剤が好ましい。

> 連当なカテオン性界面活性剤は個々の天然のも のでよく、第一級、第二級及び第三級アミン及び ジニウム、及びグアニジウム塩(注彙が2個の炭 常原子、好ましくは約8個の炭素原子より長いアル ヤル美を少くとも1個有するもの)である。

第二級、第三級、及び第四級アンモニウム化合 pH 一値で処理するのは有利ではない。何故なら 20 物名々に於ては職業原子は1 。2及び3億の炭化 水末基、例光は低級アルキル基(例えばメナル、 エテル、又はプロビル);ペンジル、又はアルキ ロール基、成は任意の領長を有する炭化水素基を 1 但又は 2 個有するととができる。

他の適当なカテオン性界面活性剤は式

## XNB, -(CE, ) NH, X

(式中Xはヘログン、」は少くとも約4、好まし くは約5~約18なる数である)なるアルヤルア

第一級アミンは同じ領長の他のアンモニウム塩 よりも強いへぶりン値化合物を生するので、第一 級アミンを化学的に不活性なプラスチェクの表面 に於て界面活性剤として使用するのが好ましい。

HBr 又はAII の仮加によってつくつた地として 使用する。第一級アミンはの水溶液を英国特許第 1130345号に記載の方法に於て使用するの がよい。というのはとの蓄蔵からプラステック表 前述した如く本発明の一笑施護様に於てはカテ 40 面へ吸着せられたアミン分子は大いにイオン化さ れるのであるが、これは通常アミンを何えば有機 密製に密解するととによって形成された溶液の場 合ではないからである。 メラフト点は昇面活性剤 の治療性が突然増加し、均質な溶液を生ずる温度

である。 段着された アミン分子は寸寸ぐのにもつ と困難である。従って密被又は水溶液をプラスチ ツク製品を界面活性剤で処理した後プラスチック 製品を寸すぐ為に使用する場合には水の温度は界 面活性剤のクラフト点以上であるべきである。

図1はヘパリン化した表面を処理する当に使用 したグルタールジアルデヒドの改変と使いて行う 洗浄に嵌して表面に保有されていたへパリンの量 との関係をグラフで説明したものである。

へべりンの量と種々の温度に於ける処理時間との 関係をグラフで説明したものである。

グルタールジアルデヒドセ用いた試験の結果は 図1及び2に示した。全ての場合にポリプロピレ ン製試験管を最初に1 = モルのオクタデシルアで 5 アルデヒドとの処理は最適の結果を生ずる。 ノブロピルアミンーヒドロクロリン語表で2時間 95℃でカチオン基を表面被へ導入する為K処理 する。次に388ーラベルのヘベリンと合有するへ ペリン溶液10IU/コメでヘペリン化を行う。ポ リプロピレンセーペリン化工程の後度もに処理し 20 歳(p丑<3)に於て特に高められた温度に於て たときのペペリンの表面後度はほぼ1.2 [[]/d] である。 ヘパリン化工程の後グルタールツアルデ ヒドとの処理を行う。待られた安定化度を決定す る為には<sup>38</sup>Bなる計算率が 2.5 %-NaCA溶液に 3 7 ℃で5時間暴露した茯禛定された。グルター 25 理時間(分)に於ける機底が≥5 であり処理時間 ルジブルデヒト処理を行わない場合には 25 %-Na C1 潜液による後処理は通常殆んと完全なへ ペリンの商出が生ずるので残留表面過度は400 qm (counts perminutes)なる計算率に相当 するだけである。 とれらの条件下では1 [U/d 20 のへペリンは約3 0 0 0 cpm に相当する。

図1は処理温度5 0で及び処理時間6 0分K於 ける酸の低加なしのダルタールジアルデヒドの低 理溶液中の養度を函数としてepmで制定した残留 表面過度を説明している。 この図から 0.1~5 重 お これら全ての場合にヘパリン化は日本特許 量%の広い養皮範囲で満足すべき安定化が得られ

るととが作る。又との図から顕著な安定化効果は 気に約0.025%なる後度でみられることが明ら かである。

図2は種々の程度、pH - 2及び3.6%なるグ 5 ルタールジアルデヒド製度に於ける処理時間を買 数としてcpmで製定したペペリンの残留表面基底 を説明するものである。との図から満足すべき安 定化は処理時間を選択するとととよって得られる ことが刊る。即ちこの処理時間は40~80℃で 図2はヘパリン化された表面に保有されていた 10 は5分を越える必要がなく、且つ効果は処理時間 が6 0分以上に延長されたときにも小さくならな い。重量(20℃)での処理は比較的長い処理時 間、即ち約9 0分を満足すべき安定化の為比必要 である。原則として50℃に於けるグルタールジ

> 更K本発明者は生物学的なペペリンの活性を十 分に保持する為には酸性化したジアルデヒド(又 はアセタール)溶液での処理はあまり長い期間能 続しないととが重要であるととを見出した。改善 は相能いで~パリンの加水分解が起りその結果生 物学的活性は減少する(表1及び2の試験4参展)。 故に0.1~5%グルタールジアルデヒ}溶液の 5 0 でで安定する為の条件は後度(重量%)×処 が≤180分であるように選択すべきである。 駅 を添加せずに1%ーグルタールジアルデヒド鉄道 で10分間50℃での処理は実際好都合でおり着 足すべきものである。

本発明による~ペリン化した表面処理の安定化 効果並びにとのようにして処理したへペリン化会 面と血液との接触に鞣しての是つかの性質を表え 及び3の試験データによつて説明する。表1には サンプルセとのようにして興襲したかを述べた。 531895号によって行った。

á

10

## **安**

## サンプル の胃炎

サン ブル・プラステフタ 番号	・カチオン性界面活 性剤との処理	ヘンリン化	安定化処理
1 ポリプロゼレシ ( <b>以験管</b> )	1 = モルのセテルアミン塩酸塩 2時間 95	5 IU/st, 4時間、 7 5℃ pH = 3	ダルタールジアルデヒ ド3.6 %、pH - 2、 1 0分、6 0℃
2 -	1 m モルのオクタデシ ルアもノブロピルアも ン堆散塩 2時間 9 0 で	75CpH-3	同に、但し5 0で
3 •		•	ダルタールジアルデヒ ド1%。酸を垂加せた 10分、50℃
4	•		グルタールジアルデヒ ド3.6 %; p日 - 2、 2.4時間、7.6 ℃
5 ポリ塩化ビニル (管)	1 m モルのオクタデシ ルアミノプロピルブミ ン一塩酸塩 0.5時間。 9 5 で		ダルタールジアルデヒ ド36%、pH= 2、 60分、60℃
6 ポリプロピレン試 験管	1 mモルのオクタデシ ルアミノブロピルアミ ン一塩酸塩 2時間、 9 0℃	10IU/m4 4時間、 75℃pH-3	1,1,3,3ーテト ラエトキシブロペン、 2%、pH = 260分、 60℃
7 ポリエチレン	•		グリオキザール1%、 腺を低加せず10分、 60℃
8 ポリエチレンカテ ーテル	1 m モルのセチルアミン塩酸塩 2時間、90	5 IU/ad、4 時間、 7 5 C・p日 = 3	グルタールジアルデヒ ド、36%、pH=2 10分、60℃
9 ,**	1mモルのオクタデシ ルアミノプロピルアミ ン塩酸塩、2時間、 95℃	•	ダルタールジアルデヒ ド、3.6 %、pH - 2 1 0分、6 0七
10 *	•	10 IU/al、4時間、 75℃ pH-8	ダルタールジアルデヒ ド1 %、酸セ素加せ式 1 0分、5 5 で

各処理の後試験片を数回蒸留水で洗浄する。

11

in anti-

12

## 表 2

## 飲験管内飲驗結果

サン 安定化試験	最初の~ 発害表記		サンブルと接触した血液の要固 時間/同じ血液を次化ガラスと 接触させたときの裏因時間(分)		との表の概2によつて試験片を処理した後の対応 要因時間	
香号・ジャックは	安定化	安定化 せず	安定化 安定化せず		安定化-	
1 血漿、15時間、 370	75	. 1	>1 2 0/8	>120/>60		
2 25%NaCi- 榕被、5時間、 3 7℃	80	10	>180/12	>120/>120	>120/10	
2 血漿、15時間。 -87℃	70	10			≥1.20/9	
3 25%NaCA 溶液、5時間、 4 0で	65	10	>1 20/11	>120/>120	>1 2 0/9	
3 クエン酸塩を含 む血酸、4時間、 3 7℃、提井	60	5	. 🚜		>1 20/7	
4 血薬、3時間、 3 7℃	95	60	24 <sup>M</sup>	>1 20/>1 20	17 <sup>#</sup>	
8 血液、3時間。 3 7℃	85	50	>1 2 0/>6 0	>1 2 0/>1 20	1 20/15	
6 26%NaCA 溶板 5時間 37℃	35	10				
7 タエン酸塩を含 む血液、2時間。 3 7℃	65	50				

(点) 製固が起ったので次いでガラスとの姿態は確認できなかった。

### ĸ

サンプ ル番号	安定化工程後の 特別処理	安定化を試験す	最初のペペリン の政智表面養度		全经形成時間(時)	
<b>一面与</b>	175 特別処理	る為の処理	安定化	安定化せず	安定化	安定化せず
8		流れる血液、生 体内、3時間	6 0	1	>1 2	3
9		•	6 5	4	>1 2	3
1 0	流れる生理的NaCA 搭液1時間、60℃	流れる血液、生 体内、3時間	100	2 5	> •	4
1 0	<i>.</i>	流れる血液、生 体内、9時間	100		9	4

**表2は全部の~ペリンが安定化処理によって表** 面に安定に結合されるわけではないととを示す。 従って通常血液又は血漿に接触すると或る量の不 安定に結合したへペリンの無着が起る。 とのよう な~パリンは使用する前に例えば25% 一NaC4一胞液と37℃で接触によって除去する ことができる。 へいりン化し、 グルタールツアル デヒド処理した表面(安定化工程の後25% -Na C4 溶液で3 7℃ で処理されている・) を有す る容器に数日間保存していた血液はガラス管に参えが(5) ジアルデヒド溶液が約0.1~5 重量%のジア した後通常5~1 0分以内K製図する。とのこと は如何なるへがリンも血液中に密出していないと とセ示す。従って安定化工程の後25%-NaCA 潜液での後処理はヘペリン化された表面が血液と の接触に対して実際完全に安定になるという効果 30 を有する。或る場合には非安定化へペリンの除去 は蒸留水叉は生理的NaCA一路液ですすぐととに よつて行うとともできる。(表1及び3のサンプ ル1:0参照:そとでは残留表面過度の非常に高い 曲線(100%)は洗れている血液との処理が、35 全ての非安定化~ペリンをNaCJー格液によって すすぎ去らせたサンプルについて行われていると いう事実に起因している。)

本発明の要旨は特許請求の範囲K記載の方法で あるが突旋競機として下記を包含する。

- (1) ジアルデヒドが2個のアルデヒド基の間に3 個のCIL一基を含んでいる、特許請求の範囲に 配載の方法。
- (2) ジアルデヒドの稀水溶液をへべりン化した表

面の処理の為に使用する、特許請求の範囲に記 載の方法。


- (3) 対応するアセタールを処理搭載中でその場で へがリン化した表面と接触させて分解するとと によつてジアルデヒトを開製する特許請求の範 囲化配載の方法。
- (4) ジアルデヒドとの処理セグルタールジアルデ ヒドの水溶液で行う、特許請求の範囲に記載の **方法。**
- ルデヒドを含み、ジアルデヒドとの処理は約1 分~3時間、約20°~ 80℃の温度で行う。 前記(4)項に記載の方法。
- (6) 1 重量%のダルタールジアルデヒト溶液中で 約1 0分約5 0℃で処理を行う、前記(5)項に記 戦の方法。
- (7) グルタールジアルデヒドの設定及び重量%× 処理時間(分)が5化等しいか又はそれより大 さく、処理時間が3時間に等しいかそれより少 たい前配(4)項に配載の方法。
- (8) ジアルデヒド水溶液のpHが7より低い水、 しかし約2よりは小さくない、前配(2項に配数 の方法。
- (9) 水溶液のpHが約4~5である、前配(8)項に 配載の方法。
- 10 プラスチック表面がポリオレフィン表面であ る。 特許請求の範囲K配載の方法。
- 40 プラステック表面がポリ塩化ビニル表面であ る。特許請求の範囲K配載の方法。


16

- (3) プラステック表面がシリコン衛脂表面である。 特許請求の範囲に配載の方法。
- (3) カチオン基が第一級、第二級、又は第三級ア ミン又はその塩のは第四級アンモニウム基であ る、特許請求の範囲に配載の方法。
- Q4 カチオン基が少くとも4個の炭素原子を含む アルヤル鎖を有する、特許請求の範囲に配載の 方法。
- (5) ブラステンクが熱ブラステックである、特許 請求の範囲に記載の方法。
- 四 カテオン基が約12~約18個の炭素原子を 合むアルキル値を有する、特許請求の範囲に記 載の方法。

## 図面の簡単な説明

5 図1はヘペリン化した表面を処理する為に使用したダルタールジアルデヒドの機度と洗浄化験して表面に保有されていたヘペリン量との関係を示す。図2はヘペリン化表面に保有されていたヘペリンの量と截々の温度に於ける処理時間との関係10を示す。





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.